

0W-30 Super LF-III BASIC

Teilsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl, entwickelt für Motorenkonzepte mit Abgasnachbehandlung, Turboaufladung und Wartungsintervallverlängerung.

DBV 0W-30 Super LF-III wurde entwickelt um den Ansprüchen moderner Pkw Otto- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung (Dieselpartikelfilter = DPF), Turboaufladung und verlängertem Wartungsintervall zu genügen. Dies wird realisiert durch die Kombination von vollsynthetischen PAO-Grundölen (Poly-Alpha-Olefinen) mit aschearmer Additivtechnologie und HC-Syntheseölen. Die SAE Viskositätsklasse 0W-30 garantiert Verschleißschutz selbst bei niedrigsten Außentemperaturen.

DBV 0W-30 Super LF-III kann entsprechend der Herstellervorschriften in Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren eingesetzt werden. Innerhalb des VW-Konzerns kann es als Sortenrationalisierungsprodukt in vielen Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Longlife-Service, eingesetzt werden.

Verwendbar wenn folgende Spezifikationen gefordert werden:

- ACEA C3
- API SN/CF
- MB 229.52/229.51/229.31
- BMW Longlife-04
- Porsche C30
- VW 503.00/506.00
- VW 504.00/507.00

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,842
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	72
Kinematische Viskosität KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12,3
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -35
Gesamtbasenzahl	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,6

Die angegebenen Kennwerte entsprechen dem aktuellen Stand der Produktion. Sie stellen weder eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck dar. Der Empfänger ist selbst dafür verantwortlich, alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen hinsichtlich der Handhabung und Verwendung der Produkte einzuhalten. Da die Produkte von DBV kontinuierlich weiterentwickelt werden, behält sich das Unternehmen das Recht vor, die technischen Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne vorherige Ankündigung anzupassen.

Lagerung:

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Gebinde liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vordirekter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.